



AQUASMART®-TC 2K

grindų apsauga

Unikali vandens pagrindo, dviejų komponentų, alifatinė, matinio paviršiaus poliuretalinė apsauginė danga

APRAŠYMAS

AQUASMART®-TC 2K grindų apsauga yra dviejų komponentų, vandens pagrindo, alifatinė danga su išskirtinėmis savybėmis daugelyje panaudojimo vietų. Šis produktas labai rekomenduojamas epoksidinių ir poliuretaninių grindų apsaugai.

AQUASMART®-TC 2K grindų apsauga yra atspari UV spinduliams, chemikalams, vandeniui ir trinčiai. Ši medžiaga yra pigmentuojama su standartiniais vandens pagrindo pigmentais norint išgauti bet kurį atspalvį.

Panaudojimas su voleliu ir išeiga apie 150-300 gr/ m² (mažiausiai dviems sluoksniais).

Pašalinti tepalus, riebalus ir kitus elementus nuo paviršiaus.

Maišymas:

Naudoti lėtą(300 rpm) maišytuvą . Įpilti antrą komponentą ir maišyti keletą minučių.

Panaudojimas:

Naudoti su voleliu arba purškiant. Nenaudoti antro sluoksnio kol pirmasis dar nėra visiškai išdžiūvęs.

Jeigu naudojama ant karšto paviršiaus (betonas, cementas), paviršius turi būti sudrėkinamas, kad būtų prailgintas aplikavimo laikas iki sudžiūstant.

IŠEIGA

Minimali išeiga 150 gr/m² vienu arba dviem sluoksniais.

REKOMENDUOJAMA

- UV apsaugai epoksidinėms ir poliuretandinėms grindims
- Viršutiniams autoparkingų aikštelių sluoksniais
- Pramoniniams dažams

VALYMAS

Išvalyti įrankius su vandeniu.

SAVYBĖS

- Vandens pagrindo
- Lengvai naudojamas
- Greit džiūstantis
- Ideali UV apsauga
- Lengvai pigmentuojama su vandens pagrindo pigmentais
- ilgas gyvavimas sumaišius indelyje
- Puikus tarp sluoksnis sukibimas

SANDĖLIAVIMAS

Gali būti laikoma min 12 mėn neatidarytose pakuotėse sausose vietose, temperatures of 5-25 oC.

PANAUDOJIMO EIGA

Nuvalyti paviršių su aukšto slėgio aparatu,

AQUASMART®-TC 2K

grindų apsauga

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖS	VIENETAI	METODAS	REZULTATAS
Gryna medžiaga (vandenyje)	%	-	50-60
Klampumas(Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	2000-4000
Tankis	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	1
Panaudojimo temperatūra	°C	-	> 5
QUV pagreitintas oro sąlygų testas (4hr UV, @ 60 oC (UVB-Lempos) & 4hr COND @ 50 C)	-	ASTM G53	išlaikyta (2,000 val)

Mūsų paskelbtos produkto specifikacijos ir naudojimo instrukcijos neįpareigoja trečiųjų šalių. Produktai gali būti testuojami siekiant surasti palankiausias panaudojimo būdus. Tačiau Alchimica S.A. ir UAB Sanleđa neprisiima jokios atsakomybės už dėl netinkamai naudojamų produktų patirtą žalą nesilaikant nustatytų naudojimo standartų.

